



DESCRIEREA PRODUSULUI	Rășină adezivă
DENUMIREA PRODUSULUI	ISOMAT AK-EPOXY NORMAL / Două componente (A) Lot nr. 290121/48-2 / (B) Lot. Nr. 280121/48-1
STANDARD EUROPEAN	EN 12004:2007+A1:2012
STANDARD INTERNAȚIONAL	ISO 13007-1
CLASIFICARE	R2T / Adeziv îmbunătățit din rășină de reacție cu alunecare redusă
DATA	05-03-2021

Caracteristică	Rezultate	Cerința CG2 WA	Metoda de încercare	
Rezistența inițială de aderență la forfecare (N/mm²)	11.90	≥2 N/mm²	EN 12003:2008, secțiunea 7.3	ISO 13007-2
Rezistența aderenței la forfecare după imersiune în apă (N/mm²)	3.50	≥2 N/mm²	EN 12003:2008, secțiunea 7.4	
Timp deschis: rezistență la aderență prin tracțiune (N/mm²)	2.00	≥0,5 N/mm²	EN 1346	
Rezistența aderenței la forfecare după șoc termic (N/mm²)	2.50	≥2 N/mm²	EN 12003:2008, secțiunea 7.5	
Alunecare (mm)	0.20	≤0,5 mm	EN 1308	

*Proporția de Comp. A la Comp. B este de 1 la 1 (în volum)

NUME/PRENUME	THOMAS SAMARAS INGINER CHIMIST MANAGER R & D
SEMNĂTURA	